



SOLUZIONI ANTISCIVOLO

mail@heskins.it

www.heskins.it

23/04/2024

H3405 Aqua-Safe Scheda Tecnica

Descrizione	Risultato	Metodo di test
Vettore Posteriore	0.65mm PVC	Metodo del calibro
Tipo di adesivo	Acrilico solvente modificato	N/A
Spessore adesivo	0.06mm	N/A
Spessore totale	0.71mm	N/A
Adesione iniziale (Kg/25.4mm)	3.2	PSTC-I6
Potere di tenuta	> 24 ore	PSTC-7
Adesione alla spellicolatura, N/20mm	18.8	180° FINAT FTMI
Resistenza alla trazione, N/20mm	<200	Lloyd, 500N cella di carico
Adesione alla spellicolatura (Kg/25.4mm)	1.4	PSTC-I
Resistenza alla trazione (MD) (Kgf/cm²)	120.4	ASTM D882A:1997
Allungamento a rottura	199%	ASTM D882A:1997
Resistenza allo strappo (MD) (Kgf/cm²)	5.36	ASTM D1004 : 1994-Die C
Stabilità dimensionale (MD)	0%	ASTM D1593 : 1994
Range di temperature	-30°C to +70°C	Vedi note sotto
Dimensione massima del rotolo di produzione	1194mm x 100m	N/A

Il laboratorio di prova indipendente di Adhesive Technical Services Ltd ha eseguito il test della temperatura, Inghilterra (risultati dei test disponibili)

Risultati Test LRV (Valore di Riflettanza della Luce)

SKU (Colore)	RAL	Pantone	Media LRV	Range
H3405N (Nero)	7021	Nero U	4	1
H3405X (Beige)	1035	452 C	37.5	2
H3405S (Grigio)	7037	Grigio freddo 10	10	2
H3405T (Trasparente)	Trasparente	Trasparente	56	2
H3405W (Bianco)	9003	Bianco	82	4

Dati coefficiente di frizione



Test standard	Risultato test superficie asciutta	Risultato test superficie bagnata
EN16165:2021 Valori Test del Pendolo (PTV)	1.06	0.31
DIN 51097	Categoria B	

Il pendolo è una prova dinamica, per le prove statiche abbiamo anche i risultati ASTM C 1028-96.

Tutti i dati riportati sono solo a scopo informativo.

©Heskins Ltd 1997-2024

