



ANTI-SLIP SOLUTIONS

mail@heskins.it

www.heskins.it

23/04/2024

H3453 Scheda Tecnica Nastro Protezione Corrosione

Descrizione	Risultato	Metodo di test
Vettore Posteriore	0.65mm PVC	Metodo del Calibro
Tipo di adesivo	Acrilico solvente modificato	N/A
Spessore adesivo	0.06mm	N/A
Spessore totale	0.71mm	N/A
Resistenza alla corrosione galvanica, rigidità dielettrica	20	ASTM D149
Adesione iniziale (Kg/25.4mm)	3.2	PSTC-I6
Potere di tenuta	> 24 hour	PSTC-7
Adesione alla spellicolatura, N/20mm	18.8	180° FINAT FTMI
Resistenza alla trazione, N/20mm	<200	Lloyd, 500N cella di carico
Adesione alla spellicolatura (Kg/25.4mm)	1.4	PSTC-I
Resistenza alla trazione (MD) (Kgf/cm²)	120.4	ASTM D882A:1997
Allungamento a rottura	199%	ASTM D882A:1997
Resistenza allo strappo (MD) (Kgf/cm²)	5.36	ASTM D1004 : 1994-Die C
Stabilità dimensionale(MD)	0%	ASTM D1593 : 1994
Range di temperature	-30°C a +70°C	Vedere note sotto
Dimensione massima del rotolo di produzione	1194mmx100m	N/A

Il laboratorio di prova indipendente di Adhesive Technical Services Ltd ha eseguito il test della temperatura, Inghilterra (risultati dei test disponibili)

Dati forza dielettrica

Test	Forza dielettrica (kv/mm)
ASTM D: 149-20	36.1

Test eseguito da Intertek, risultato del test, IWTN/W000011977RL001



Dati coefficiente di frizione

Test standard	Risultati test superficie asciutta	Risultati test superficie bagnata
EN16165:2021	1.06	0.31
Valori Test Pendolo (PTV)		
DIN 51097	Categoria B	

I test di cui sopra sono stati condotti in conformità con Pendulum, i test sono stati condotti presso un laboratorio di prova di attrito indipendente riconosciuto e sono disponibili copie dei certificati su richiesta. Pendulum è un test dinamico, per i test statici abbiamo anche i risultati ASTM C 1028-96.

Risultati Test LRV (Valore di Riflettanza della Luce)

SKU (Colore)	RAL	Pantone	Media LRV	Range
H3453N (Nero)	7021	Nero U	4	1
H3453X (Beige)	1035	452 C	37.5	2
H3453S (Grigio)	7037	Grigio Freddo 10	10	2
H3453T (Trasparente)	Trasparente	Trasparente	56	2
H3453W (Bianco)	9003	Bianco	82	4

Tutti i dati riportati sono solo a scopo informativo.

©Heskins Ltd 1997-2024

